

TECHNICKÝ LIST

Metylan Direct

LEPIDLO NA TAPETY



MATERIÁL

Označenie výrobku:

Metylan Direct - lepidlo

Druh materiálu:

Vysoko kvalitné lepidlo na báze metylcelulózy, so syntetickou živicom a prísadou pre valčekovanie.

Oblasť použitia:

Vysoko kvalitné nestekajúce lepidlo nanášané valčekovaním, so špeciálnou prísadou na čisté a spoľahlivé tapetovanie všetkých netkaných textilných tapiet – s hladkou i hrubou rubovou stranou, napr. netkané textilné tapiety Stabilit[®] a Vliesfaser[®].

Veľkosť balenia:

krabíčka: 200 g

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ nestekajúce lepidlo nanášané priamo na stenu
- ▶ dobrá reakcia pri nanášaní na stenu valčekom
- ▶ vysoká počiatočná príľnavosť s dobrou možnosťou dodatočnej opravy (možnosť korekcie, posunu)
- ▶ optimálna sila lepenia
- ▶ vysoká odolnosť proti vlhkosti
- ▶ umožňuje odstránenie kvalitných netkaných textilných tapiet za sucha
- ▶ ľahko rozmiešateľné a nanášateľné
- ▶ po 3 – 5 minútach je pripravené na použitie
- ▶ rovnomerná (homogénna) konzistencia
- ▶ odolné proti vysokej teplote, vápnu a cementu
- ▶ vhodné na tapetovanie aj pomocou tapetovacích zariadení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová báza:	metylcelulóza so syntetickou živicom
Násypná hmotnosť:	460 - 530 g/l
Rozpustnosť:	v studenej vode sa rozpustí za cca 3 - 5 minút
Hodnota pH vodného roztoku:	cca 8 - 9, slabo alkalická
Farba roztoku:	mliečne biela
Vlastnosti a kvalita hotového lepidla:	možnosť korigovania a posunu

Konzentrácia a výdatnosť

Účel použitia	Konzentrácia	Obsah balenia v litroch vody	Postačujúce na cca	
			m ²	roliek*
Prednáter	1:40	8	60-80	-
Netkané textilné tapiety (hladké)	1:20	4	20-22	4
Netkané textilné tapiety (hrubé)	1:15	3	15-18	4

*Rolky podľa európskych noriem (10,5 x 0,53 m)

SPRACOVANIE

Podklad:

Podklad musí byť hladký, čistý a suchý. Zároveň musí vykazovať rovnomernú nasiakavosť, nosnosť a farebnú jednotnosť.

Príprava podkladu:

Steny a stropy dôkladne očistite a zbavte prachu. Staré tapiety odstráňte prostriedkom na odstraňovanie tapiet Metylan Odstraňovač. Trhliny, praskliny a diery vyplňte hmotou Metylan Crack filler alebo Metylanom Surface filler. Drsné podklady vyrovajte do hladka alebo ich kompletne vyhladte stierkovou hmotou Metylan Surface filler. Vysoko nasiakavé podklady napenetrujte Metylanom Direct podľa vyššie uvedenej tabuľky. Všetky omietky s odpadávajúcimi časťami treba natrieť základným náterom na vodnej báze. Podklady, napr. sadrokartónové dosky alebo staré omietky, ktoré vykazujú farebné rozdiely, odporúčame predbežne ošetriť pigmentovaným základným náterom (hlavne pri priesvitných netkaných textilných tapietách so svetlým podkladom).

TECHNICKÝ LIST

Metylan Direct

LEPIDLO NA TAPETY



Príprava lepidla:

Obsah balenia vmiešajte do studenej vody (pomer vid'. tabuľka). Po 3-5 minútach premiešajte ešte raz. Metylan je tak pripravený na použitie.

Tapetovanie:

a) tapetovanie valčekom

Rozmiešané lepidlo sa roztieracím valčekom rovnomerne nanáša priamo na stenu. Netkaná textilná tapeta sa do nanesej vrstvy lepidla priloží bez čakania na stenu.

b) tapetovacie zariadenie

Tapetovacie zariadenie je potrebné nastaviť v závislosti od požadovanej hrúbky nánosu lepidla. Rolku upnite, vložte pás tapety, prevlečte, odstrihnite a priložte na tapetu bez čakania na natretý podklad.

Kvalitné netkané textilné tapety sa po prilepení Metylanom Direct, na vyššie opísané podklady, dajú opäť po zaschnutí odstrániť (stiahnuť za sucha).

NEPREHLIADNITE

Pokyny na likvidáciu:

Vytvrdnuté zvyšky produktu môžete pridať do komunálneho/stavebného odpadu v súlade s miestnymi predpismi. Obaly odovzdávajte na recykláciu len úplne vyprázdnené, bez zvyškov produktu.

Čistenie pracovných nástrojov:

Studenou vodou. Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.

Skladovanie:

Prášok skladujte v suchu.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.metylan.sk